| | | |
|---|---|---|
| VITOPAINT<br>**Fiche technique N° VI 863EX**<br>***Mai 2008***<br><br>Annule et remplace<br>les éditions précédentes | **Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1**<br><br>**PLATRE ET DERIVES : PLATRE LISSE - PLAQUES DE PLATRE CARTONNEES - ENDUITS DE PLATRE**<br>**MAÇONNERIES : BETON - CIMENT - ENDUIT DE CIMENT - BRIQUES**<br>**PEINTURES : HYDRODILUABLES - GLYCÉROPHTALIQUES – ACRYLIQUES**<br>**PAPIERS PEINTS** | **VITOMUR EXPRESS**<br><br>**Peinture polyvalente à base de résine vinylique**<br><br>**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**<br><br>**10 à 12 m²/L** |

## Fonction :

**Peinture polyvalente à base de résine vinylique pour l'impression et la finition décorative.**

## Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7a2

## Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds après préparation des supports.

## Qualités dominantes :

- **Peinture polyvalente.**
- **Excellente adhérence sur le support.**
- **Forte opacité.**
- **Imperméable : protège efficacement contre les eaux de pluie.**

## Caractéristiques pratiques :



= 10 à 12 m²/L (*selon le support*)

= 1 h

= 6 h (*à 20°C et 60% d'humidité relative*).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** mat
- **Rendement en surface :** de 10 à 12 m²/L (*suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application*).
- **Matériel :** brosse, rouleau ou pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** EAU
- **Coloration :** Système à teinter VITOMIX et VITOFAÇADE, ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement :** 1 L - 3 L – 12 L

## Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,42 à 1,48 kg/L
- **Extrait sec :** 58 à 62 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max 30 g/l COV.

# MODE D'EMPLOI

## Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **En extérieur**, si présence de mousses, champignons ou algues, traiter au préalable la surface à peindre avec un produit anti-mousse adapté. En cas de forte contamination par les micro-organismes de la surface à traiter, passer le nettoyeur à haute pression d'eau. Appliquer l'anti-mousse, puis laisser sécher sans rincer.
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées :** poncer pour casser le brillant, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds sales (nicotine, taches de gras et salissures) :** laver à l'eau ou dégraisser avec une lessive de soude et rincer. Puis appliquer en impression VITISOL ou PRIMOVIT.
- **Sur matériaux plastique et métaux non ferreux :** appliquer en impression VITOGRIP ou VITADHER.
- **Sur métaux ferreux :** appliquer notre sous-couche antirouille VITFOND.

***Voir les fiches techniques des produits cités***

## Application :

- ***L'application se fera après les travaux de préparation des supports décrits ci-dessus***, sur fonds propres, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. **Appliquer 2 couches successives (**la peinture aura été préalablement diluée de 5% à 10% d'eau avant application de la 1ère couche. Puis après 6 heures de séchage, appliquer directement, non diluée, la 2e couche de peinture).

- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **En extérieur : ne pas appliquer sur toutes surfaces horizontales.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

# PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

## Conservation :

**Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.**
**Stocker à l'abri du gel.**

## Hygiène et sécurité :

**- Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
**- Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

***THÉOLAUR Peintures***
***ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tel : 00 33 (0)3 20 58 19 29 – Fax : 00 33 (0)3 20 49 05 16***
***Mail : vitopaint@theolaur.com - Web : www.theolaur.com***
***SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 24 3Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015***